

Site : Carrière de RUPT SUR MOSELLE
Granulats : 0/20 C Alluvion/Roche
Péetrographie : Granite
Elaboration : Concassé secondaire

Engagement fournisseur
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	20
---	----

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Catégorie


Code Ca

	0.063	0.5	1	2	4	D/2 10	16	D 20	22.4	31.5	40	2D 40	LA	LA+MDE	EN_MB0D	MDE	
Etendue e	6					20		10									
V.S.S.+U																	
V.S.S.	7.2					67.2		96.8					30.0	45.0	0.8	25.0	
V.S.I.	1.2					47.2		86.8		98.0	100.0						
V.S.I.-U																	

Partie informative
Résultats de production

du 20/09/18 au 29/10/20

	0.063	0.5	1	2	4	10	16	20	22.4	31.5	40	LA	LA+MDE	EN_MB0D	MDE
Maximum	5.3	11.8	20.0	28.6	37.8	63.2	82.2	95.5	100.0	100.0	100.0				0.3
NF+1.25xÉcart-type	5.3	11.9	18.7	26.2	35.4	63.6	81.9	95.6	99.4	100.0	100.0				0.3
Moyenne Xf	4.2	10.3	15.0	21.1	30.0	57.2	78.0	91.8	96.5	100.0	100.0	24.0	42.2	0.2	18.2
%-1.25xÉcart-type	3.0	8.8	11.3	16.1	24.6	50.8	74.2	87.9	93.6	100.0	100.0				0.1
Minimum	2.9	8.7	11.4	16.5	24.6	49.4	74.0	86.1	93.2	100.0	100.0				0.1
Ecart-type	0.93	1.24	2.97	4.03	4.31	5.12	3.10	3.08	2.32	0.00	0.00				0.10
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	3	1



LABORATOIRE

**LABO ROUTE
LORRAINE**

S.RAPIN - GERANT



ENTREPRISE