

Site : Carrière de RUPT SUR MOSELLE
Granulats : 0/4 CNL
Péetrographie : Granite
Elaboration : Concassé Non Lavé

Engagement fournisseur

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code a


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2	D	1.4D	2D	
						2	4	5.6	8	MB
Etendue e	6					20	10			
V.S.S.+U	12.0					73.2	99.4			2.50
V.S.S.	10.0					69.2	97.4			2.00
V.S.I.	4.0					49.2	87.4	98.0	100.0	
V.S.I.-U	2.0					45.2	85.4	97.0	100.0	

Partie informative

Résultats de production

du 14/05/20 au 26/11/20

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	MB
Maximum	9.4	12.3	20.8	31.3	43.8	66.6	97.8	100.0	100.0	1.00
Xf+1.25xEcart-types	9.1	11.6	18.2	27.7	43.3	66.0	95.6	100.0	100.0	0.89
Moyenne Xf	7.0	9.5	14.9	22.8	36.6	59.2	92.4	99.6	100.0	0.59
Xf-1.25xEcart-types	4.9	7.4	11.6	17.9	30.0	52.4	89.1	98.9	100.0	0.28
Minimum	3.8	6.7	9.5	13.4	22.3	46.4	88.3	98.5	100.0	0.20
Ecart-type	1.67	1.69	2.67	3.91	5.32	5.42	2.60	0.51	0.00	0.242
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16



LABORATOIRE

**LABORROUTE
LORRAINE**

S.RAPIN - GERANT



ENTREPRISE