

Site : Carrière de RUPT SUR MOSELLE
Granulats : 0/60 c Primaire
Péetrographie : Granite
Elaboration : Concassé primaire

0/60 c Primaire Carrière de RUPT SUR MOSELLE 14/01/2021

Engagement fournisseur
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 60

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242


Catégorie D31

	0.08	1	2	4	5	8	16	D/2 31.5	50	D 63	90	2D 120	LA	MDE	VBS	
Etendue e																
V.S.S.+U																
V.S.S.	12.0									99.0			45.0	45.0	0.100	
V.S.I.										84.0	98.0	100.0				
V.S.I.-U																

Partie informative
Résultats de production

du 20/09/18 au 29/06/20

	0.08	1	2	4	5	8	16	31.5	50	63	90	120	LA	MDE	VBS
Maximum	6.8	19.5	29.9	39.7	42.7	48.8	62.2	81.7	97.6	100.0	100.0	100.0			0.089
Xf+1.25xÉcart-type	6.9	20.2	30.2	39.9	43.0	49.6	63.9	81.7	97.8	100.0	100.0	100.0			0.092
Moyenne Xf	5.6	15.4	22.4	30.1	33.0	39.7	54.2	77.6	96.8	99.1	100.0	100.0	24.0	18.2	0.080
Xf-1.25xÉcart-type	4.3	10.6	14.6	20.4	23.0	29.7	44.5	73.4	95.8	97.6	100.0	100.0			0.069
Minimum	4.3	10.3	14.7	20.6	23.0	29.4	43.7	73.5	95.7	97.4	100.0	100.0			0.071
Ecart-type	1.00	3.83	6.21	7.80	8.03	7.95	7.75	3.33	0.80	1.22	0.00	0.00			0.0090
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	2



WIL 11.05.2.449 (c) Arcade 1996,2020

LABORATOIRE

**LABORROUTE
LORRAINE**

S.RAPIN - GERANT



ENTREPRISE