

Site : Carrière de RUPT SUR MOSELLE
Granulats : 4/6 CNL
Péetrographie : Granite
Elaboration : Concassé Non Lavé

Engagement fournisseur

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

Code BIII

Classe granulaire

4 6.3


	0.063	d/2 2	d 4	D 6.3	1.4D 9	2D 12.5	FI	LA	LA+MDE	MBF	MDE	PSV
Etendue e			10	10								
V.S.S.+U	2.3	6.0	15.0	95.0								
V.S.S.	2.0	5.0	10.0	90.0			30.0	25.0	35.0		20.0	
V.S.I.			0.0	80.0	98.0	100.0						50
V.S.I.-U			0.0	75.0	97.0							

Partie informative

Résultats de production

du 23/04/20 au 09/12/20

	0.063	2	4	6.3	9	12.5	FI	LA	LA+MDE	MBF	MDE	PSV
Maximum	1.6	2.6	5.1	87.4	100.0	100.0	11.0					
Xf+1.25xEcart-types	1.5	2.5	4.3	85.3	100.0	100.0	10.8					
Moyenne Xf	1.1	1.9	3.0	82.5	99.7	100.0	8.7	18.8	28.8	6.00	10.0	55
Xf-1.25xEcart-types	0.7	1.3	1.8	79.8	99.2	100.0	6.5					
Minimum	0.6	1.0	1.6	80.0	99.1	100.0	5.9					
Ecart-type	0.31	0.48	1.00	2.18	0.37	0.00	1.70					
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	6	1	1	1	1	1



LABORATOIRE

**LABO ROUTE
LORRAINE**

S.RAPIN - GERANT



ENTREPRISE