

Site : Carrière de RUPT SUR MOSELLE
Granulats : 0/20 Concassé
Péetrographie : Granite
Elaboration : Concassé secondaire

Classification GTR 2023 : Catégorie G11

Engagement fournisseur
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 20

Norme NF P 11-300


Catégorie D21

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	28	40	F	LA	MDE	VBS	
Etendue e																					
V.S.S.+U																					
V.S.S.	15.0													99.0				45.0	45.0	0.100	
V.S.I.														84.0	98.0	100.0					
V.S.I.-U																					

Partie informative
Résultats de production

du 03/03/21 au 30/11/23

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	28	40	F	LA	MDE	VBS
Maximum	4.6	5.6	14.5	21.3	29.3	39.4	43.8	49.2	55.1	67.0	80.8	87.3	94.7	99.6	100.0	100.0				0.076
X ² -1.25Ecart-type	4.7	5.5	12.9	18.7	26.4	36.2	40.7	46.7	54.5	64.8	77.4	84.3	92.7	99.6	100.0	100.0				0.070
Moyenne Xf	3.4	3.9	9.9	14.8	21.3	30.0	34.1	39.3	46.0	54.7	65.4	71.7	79.8	93.4	100.0	100.0	0.7	18.1	11.8	0.042
X ² -1.25Ecart-type	2.1	2.3	6.8	10.8	16.3	23.9	27.4	31.9	37.5	44.6	53.4	59.1	66.8	87.2	100.0	100.0				0.015
Minimum	0.6	0.7	5.0	8.9	15.0	23.7	27.5	31.0	35.2	40.4	47.0	52.0	58.3	85.2	100.0	100.0				0.010
Ecart-type	1.03	1.29	2.39	3.14	4.01	4.92	5.32	5.92	6.83	8.08	9.59	10.07	10.32	4.96	0.00	0.00				0.0220
Nombre de résultats	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	1	1	1	11




WIL 11.07.04.449 (c) Arcade 1996, 2023

LABORATOIRE

S.RAPIN - GERANT

ENTREPRISE

**LABO ROUTE
LORRAINE**





SBI
ZI Le terre Landry
70200 LURE

**Fiche Technique
de Produit**

Date d'émission 01/01/2024 Fin de validité 30/06/2024

Site : Carrière de RUPT SUR MOSELLE
Granulats : 0/20 Concassé
Péetrographie : Granite
Elaboration : Concassé secondaire

Engagement fournisseur

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	20
---	----

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Catégorie

Code Ba


	0.063	0.5	1	2	4	5	6.3	8	D/2	10	12.5	14	16	D	20	28	40	1.4D	2D	LA	LA+MDE	EN_MBOB	MDE	
Etendue e	6								20					10										
V.S.S.+U																								
V.S.S.	6.4									64.7					96.4					25.0	35.0	0.8	20.0	
V.S.I	0.4									44.7					88.4	98.0	100.0							
V.S.I.-U																								

Partie informative

Résultats de production

du 03/03/21 au 30/11/23

	0.063	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	28	40	LA	LA+MDE	EN_MBOB	MDE
Maximum	4.6	14.5	21.3	29.3	39.4	43.8	49.2	55.1	67.0	80.8	87.3	94.7	99.6	100.0	100.0				0.6
X _n +1.25xÉcart-type	4.7	12.9	18.7	26.4	36.2	40.7	46.7	54.5	64.8	77.4	84.3	92.7	99.6	100.0	100.0				0.5
Moyenne X _f	3.4	9.9	14.8	21.3	30.0	34.1	39.3	46.0	54.7	65.4	71.7	79.8	93.4	100.0	100.0	18.1	29.9	0.3	11.8
X _n -1.25xÉcart-type	2.1	6.9	10.8	16.3	23.9	27.4	31.9	37.5	44.6	53.4	59.1	66.8	87.2	100.0	100.0				0.1
Minimum	0.6	5.0	8.9	15.0	23.7	27.5	31.0	35.2	40.4	47.0	52.0	58.3	85.2	100.0	100.0				0.1
Ecart-type	1.03	2.39	3.14	4.01	4.92	5.32	5.92	6.83	8.08	9.59	10.07	10.32	4.96	0.00	0.00				0.20
Nombre de résultats	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	1	1	11	1



WIL 11.07.04.449 (c) Arcade 1996,2023

LABORATOIRE

**LABORROUTE
LORRAINE**

S.RAPIN - GERANT

ENTREPRISE