

Site : Carrière de RUPT SUR MOSELLE
Granulats : 0/60 c Primaire
Péetrographie : Granite
Elaboration : Concassé primaire

Engagement fournisseur

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 60

Norme NF P 11-300

Catégorie D31


	0.08	0.5	1	2	4	5	8	10	16	20	31.5	40	50	63	90	120	LA	MDE	VBS	
Etendue e																				
V.S.S.+U																				
V.S.S.	12.0													99.0			45.0	45.0	0.100	
V.S.I.														84.0		100.0				
V.S.I.-U																				

Partie informative

Résultats de production

du 28/05/19 au 30/07/21

	0.08	0.5	1	2	4	5	8	10	16	20	31.5	40	50	63	90	120	LA	MDE	VBS
Maximum	7.4	13.1	19.5	29.9	39.7	42.7	48.8	53.6	65.4	75.2	88.9	95.8	100.0	100.0	100.0	100.0			0.089
Xf+1.25xEcart-types	7.4	14.1	20.9	31.2	41.9	45.4	53.8	57.3	69.1	76.5	89.2	95.4	99.9	100.0	100.0	100.0			0.092
Moyenne Xf	5.8	10.9	15.9	23.3	31.8	34.8	42.3	46.1	57.1	64.8	81.3	90.4	97.6	99.1	100.0	100.0	22.7	11.6	0.080
Xf-1.25xEcart-types	4.2	7.8	10.9	15.3	21.6	24.2	30.9	34.9	45.2	53.1	73.5	85.3	95.4	97.6	100.0	100.0			0.069
Minimum	4.3	7.4	10.3	14.7	20.6	23.0	29.4	33.5	43.7	52.5	73.5	86.2	95.7	97.4	100.0	100.0			0.071
Ecart-type	1.25	2.50	4.01	6.36	8.14	8.49	9.14	8.98	9.56	9.36	6.28	4.02	1.79	1.22	0.00	0.00			0.0090
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	2



LABORATOIRE

LABOR ROUTE
LORRAINE

S.RAPIN - GERANT

ENTREPRISE