



SBI
ZI Le terre Landry
70200 LURE

Fiche Technique de Produit

Date d'émission 01/01/2024 Fin de validité 31/12/2024

Site : Carrière de VELLECHEVREUX
Granulats : 0/20 C
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Classification GTR 2023 : Catégorie G3

Engagement fournisseur
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

20

Norme NF P 11-300


Catégorie D2

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	8	14	16	20	28	40	F	LA	VBS
Etendue e																
V.S.S.+U																
V.S.S.	15.0										99.0				45.0	0.100
V.S.I.											84.0	98.0	100.0			
V.S.I.-U																

Partie informative
Résultats de production

du 09/02/23 au 11/12/23

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	8	14	16	20	28	40	F	LA	VBS
Maximum	9.9	10.2	15.3	20.1	27.6	39.3	45.1	62.2	82.7	88.2	95.1	100.0	100.0			0.052
X+1.25xÉcart-types	9.8	11.2	17.0	21.6	28.9	40.2	45.8	62.1	83.4	88.1	95.1	100.0	100.0			0.054
Moyenne Xf	6.7	7.7	12.0	15.4	21.4	31.1	36.1	50.7	75.6	82.9	94.7	100.0	100.0	0.2	24.0	0.045
X-1.25xÉcart-types	3.5	4.3	6.9	9.3	14.0	22.0	26.3	39.3	67.9	77.7	94.3	100.0	100.0			0.035
Minimum	3.7	3.9	6.3	8.7	13.4	21.6	26.1	39.9	67.6	78.0	94.3	100.0	100.0			0.037
Ecart-type	2.54	2.77	4.03	4.89	5.96	7.26	7.77	9.10	6.20	4.18	0.34	0.00	0.00			0.0080
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	2



LABORATOIRE
LABORROUTE
LORRAINE

S.RAPIN - GERANT

ENTREPRISE



SBI
ZI Le terre Landry
70200 LURE

Fiche Technique de Produit

Date d'émission 01/01/2024 Fin de validité 30/06/2024

Site : Carrière de VELLECHEVREUX
Granulats : 0/20 C
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Engagement fournisseur
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	20
---	----

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Catégorie


Code a

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	8	D/2	14	16	D	1.4D	2D	F	LA	EN_MB0D
Etendue e	6							20			10					
V.S.S.+U																
V.S.S.	9.7							69.4			99.0					0.8
V.S.I.	3.7							49.4			89.0	98.0	100.0			
V.S.I.-U																

Partie informative
Résultats de production

du 09/02/23 au 11/12/23

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	8	10	14	16	20	28	40	F	LA	EN_MB0D
Maximum	9.9	10.2	15.3	20.1	27.6	39.3	62.2	69.7	82.7	88.2	95.1	100.0	100.0			0.3
Xf+1.25xEcart-typ	9.8	11.2	17.0	21.6	28.9	40.2	62.1	70.0	83.4	88.1	95.1	100.0	100.0			0.3
Moyenne Xf	6.7	7.7	12.0	15.4	21.4	31.1	50.7	59.4	75.6	82.9	94.7	100.0	100.0	0.2	24.0	0.2
Xf-1.25xEcart-typ	3.5	4.3	6.9	9.3	14.0	22.0	39.3	48.9	67.9	77.7	94.3	100.0	100.0			0.2
Minimum	3.7	3.9	6.3	8.7	13.4	21.6	39.9	49.0	67.6	78.0	94.3	100.0	100.0			0.2
Ecart-type	2.54	2.77	4.03	4.89	5.96	7.26	9.10	8.43	6.20	4.18	0.34	0.00	0.00			0.10
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	2



WTL 11.07.04.149 (c) Arcande 1996, 2023

LABORATOIRE

**LABORROUTE
LORRAINE**

S.RAPIN - GERANT

ENTREPRISE